

ANCORFIX 400ABM

SCHEDA TECNICA

Rev. 1 - 13/04/2021

Adesivo per l'industria dell'imbottito.

ANCORFIX 400ABM è una dispersione acquosa di policloroprene, indicato per l'incollaggio a spruzzo di gomme espanse, su sé stesse, legno, stoffa, ovatta ed altri materiali.

L'adesivo, a seconda della applicazione, va applicato a spruzzo ad una distanza compresa tra i 30 e i 60 cm dalla superficie di applicazione e va spruzzato su entrambe le superfici.

Il 400ABM possiede una buona resistenza al calore, una adesione ad umido molto elevata (incollaggio istantaneo), una linea collante morbida e tollera il riposizionamento dei supporti.

Il prodotto non è infiammabile e non è nocivo.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE	
Tipo di adesivo	Dispersione acquosa policloroprenica
Stato	Liquido
Colore	Bianco/rosa/azzurro
Odore	n.a.
Residuo secco	53 % +/- 2
Viscosità Brookfield (RTV: 20°C, 20 rpm)	150+/-30 mPa*s
Peso specifico	1.12 +/- 0.1 g/cm ³
Temperatura di rammollimento	< 70° C
PH	9.2 +/-0.5
MFT (Temperatura minima di infiammazione)	10° C

CONDIZIONI DI IMPIEGO CONSIGLIATE	
Temperatura di applicazione (substrati, adesivo e ambiente):	10 - 20 °C
Umidità relativa dell'aria:	65 %
Processo di applicazione:	Pistola a spruzzo professionale
Quantità da spruzzare su ogni lato*:	80 +/-20 g/m ²
Pressione aria impianto (all'ugello):	1-2 atm
Diametro ugello:	1-1.5 mm
Tempo aperto prima dell'incollaggio*:	< 10 min.
Pressione di incollaggio:	> 0.1 N/mm ²

* Tali parametri dipendono fortemente dalle condizioni ambientali, dal tipo di supporto utilizzato, dalla quantità di adesivo spalmato e dalla struttura del manufatto da incollare. Contattare l'ufficio tecnico di Bertossi Ezio SRL per maggiori informazioni.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

- Leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.
- Le superfici da incollare devono essere asciutte e senza residui di olio, grasso e polvere.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'utilizzo.
- Applicare 400ABM a spruzzo con uno strato uniforme su entrambe le superfici da incollare, avendo cura di spruzzare il prodotto in modo omogeneo su entrambe le superfici. È consigliato spruzzare ad una distanza dalle superfici di 30-40 cm.
- Lasciare asciugare le superfici precedentemente spruzzate in aria statica (per un tempo compreso tra 20 e 300 secondi*) e accoppiare le 2 superfici applicando una pressione di almeno 0.1 N/mm².
- Se Ancorfix 400ABM non sviluppa sufficiente adesione ad umido dopo la pressatura, spruzzare nuovamente dell'adesivo sul substrato e ripetere l'operazione di pressatura con le mani sviluppando una pressione di almeno 0.1



N/ mm².

- È sconsigliato l'uso dell'ANCORFIX 400ABM colorato su tessuti chiari.
- L'adesione ottimale viene raggiunta dopo 48 ore dall'accoppiamento.
- Per la pulizia dei residui di adesivo, se fresco, utilizzare acqua calda, oppure utilizzare il pulitore spray.
- NON CONSERVARE L'ADESIVO A TEMPERATURE MINORI DI 8°C O SUPERIORI A 35°C.

* Tali parametri dipendono fortemente dalle condizioni ambientali, dal tipo di supporto utilizzato, dalla quantità di adesivo spalmato e dalla struttura del manufatto da incollare. Contattare l'ufficio tecnico di Bertossi Ezio SRL per maggiori informazioni.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

TEME IL GELO.

conservare il prodotto nei suoi imballi originali ben chiusi, a temperatura compresa tra i +8 e +35 °C. In queste condizioni ANCORFIX 400ABM è stabile per almeno 6 mesi dalla data di produzione.

IMBALLO:

20 Kg box per caduta
500 Kg box per caduta
700 – 1100 Kg Cisternetta

Le informazioni contenute in questo bollettino sono valide ed accurate, ma vengono date a titolo informativo e senza garanzia.

Tuttavia, sarà compito del consumatore fare prova pratica prima dell'incollaggio, per assicurarsi l'adattabilità del collante sui supporti da usare e quindi il buon esito finale.

Contattare l'ufficio tecnico di Bertossi Ezio SRL per ulteriori informazioni o assistenza.

BERTOSSO EZIO SRL - Via del Cristo, 42/b - 33044 MANZANO (UD)

Telephone: +39 0432 756593

E-mail: e.bertossi@bertossi.com