

# MULTIFIX ARS SPRAY

SCHEMA TECNICA

Rev. 1 - 28/01/2021

Adesivo multiuso spray.

MULTIFIX ARS SPRAY è un adesivo spray a solvente pronto all'uso caratterizzato da semplicità di applicazione, asciugatura rapida e un tempo di esposizione sufficiente a posizionare correttamente il substrato da incollare.

L'adesivo ha un residuo secco molto elevato, è ottimo per le operazioni di assemblaggio industriale e forma legami di discreta forza su una vasta gamma di materiali tra i quali legno, cartone, tessuto, imbottiti, plastica, metallo e molti altri.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE	
Tipo di adesivo	Adesivo spray a solvente
Stato	Liquido
Colore	Giallo chiaro
Odore	Tipico di solvente
Residuo secco	45 % +/- 1
Peso specifico	0.72 +/- 0.1 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di rammollimento	< 50° C
Pressione del recipiente a 20°C	2.9 atm
Pressione del recipiente a 50°C	6.1 atm

CONDIZIONI DI IMPIEGO CONSIGLIATE	
Temperatura di applicazione (substrati, adesivo e ambiente):	10 - 20 °C
Umidità relativa dell'aria:	65 %
Processo di applicazione:	Bombola spray in dotazione
Quantità da spruzzare su ogni lato*:	150 +/-20 g/m <sup>2</sup>
Tempo evaporazione solvente (15°C) *:	< 15 secondi
Tempo aperto prima dell'incollaggio:	< 5 min.
Pressione di incollaggio:	> 0.1 N/mm <sup>2</sup>

\* Tali parametri dipendono fortemente dalle condizioni ambientali, dal tipo di supporto utilizzato, dalla quantità di adesivo spalmato e dalla struttura del manufatto da incollare. Contattare l'ufficio tecnico di Bertossi Ezio SRL per maggiori informazioni.

## CONSIGLI PER L'UTILIZZO

- Leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.
- Le superfici da incollare devono essere asciutte e senza residui di olio, grasso e polvere.
- Agitare bene il prodotto prima dell'utilizzo.
- Applicare MULTIFIX ARS SPRAY in uno strato uniforme su entrambe le superfici da incollare, avendo cura di spruzzare il prodotto in modo omogeneo su entrambe le superfici. È consigliato spruzzare ad una distanza dalle superfici di 15-20 cm. L'applicazione del prodotto su una sola delle superfici da incollare va testata.
- Dopo spruzzatura attendere circa 10-15\* secondi per la evaporazione del solvente ed accoppiare i 2 substrati applicando una pressione di schiacciamento maggiore di 0.1 N/mm<sup>2</sup>.
- Per l'incollaggio di polistirolo espanso, attendere la completa evaporazione del solvente dalle superfici prima dell'accoppiamento.
- Sulle superfici molto assorbenti, procedere all'immediato accoppiamento subito dopo spruzzatura.
- Al termine della spruzzatura, è consigliato pulire l'ugello nebulizzatore capovolgendo la bombola e premendo per 1 secondo il nebulizzatore.
- Per la pulizia dei residui di adesivo, utilizzare dei panni imbevuti di solvente.
- NON CONSERVARE L'ADESIVO A TEMPERATURE MINORI DI 8°C O SUPERIORI A 35°C.



\* Tali parametri dipendono fortemente dalle condizioni ambientali, dal tipo di supporto utilizzato, dalla quantità di adesivo spalmato e dalla struttura del manufatto da incollare. Contattare l'ufficio tecnico di Bertossi Ezio SRL per maggiori informazioni.

**CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:**

**TEME IL GELO.**

Non conservare a temperature inferiori di 8°C ed evitare l'esposizione alla luce diretta. L'adesivo, se conservato nel suo contenitore originale, ha una stabilità di 6 mesi dalla data di produzione. Il solvente contenuto in Multifix ARS Spray è molto infiammabile: conservare lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare. Tenere il contenitore ben sigillato. Tenere lontano dalla portata dei bambini ed evitare il contatto con gli occhi.

**IMBALLO:**

Imballo cartone da 12 pezzi in bombole spray da 500 ml

Le informazioni contenute in questo bollettino sono valide ed accurate, ma vengono date a titolo informativo e senza garanzia. Tuttavia, sarà compito del consumatore fare prova pratica prima dell'incollaggio, per assicurarsi l'adattabilità del collante sui supporti da usare e quindi il buon esito finale.  
Contattare l'ufficio tecnico di Bertossi Ezio SRL per ulteriori informazioni o assistenza.

**BERTOSSİ EZIO SRL - Via del Cristo, 42/b - 33044 MANZANO (UD)**

**Telephone: +39 0432 756593**

**E-mail: [e.bertossi@bertossi.com](mailto:e.bertossi@bertossi.com)**